

Nr.: 248638

Seite 1
Datum 21.02.17

Besteller:	Georg Scharf GmbH, Donaustrasse 58, D-72336 Balingen	Kunden-Art.-Nr.:
Kunden-Nr.:	23184	Auftragsnr.:
Prüfungsgut:	1374/35,00 mm Fb 686 appr.biol.weich	Lieferschein-Nr.:
Vorschrift:	TL 8315-0046-11, Ausg. 6	Liefermenge:
Prüfer:	Orhan	Lieferdatum
Prüfpartie:	98540/01	
Bemerkung:		

Prüfung [Einheit]	Sollwert	Istwert
Material [-]	Bw	Bw
Breite [mm]	35,0 +/-1,0	34,9
Gewicht [g/m]	10,5 +/-10%	10,03
Gewebebindung [-]	K2/2 ZS	K2/2 ZS
Höchstzugkraft [N]	min. 600	ø 799,00
Wasseraufnahme [%]	max. 40	16,7
pH-Wert [-]	4,8-7,5	6,2
Konstruktion		
Grundkette [Fd.]	130	130
Schuß [Fd/10cm]	200 +/-5	200
Kette Garnfeinheit [tex]	25x2	25x2
Schuß Garnfeinheit [tex]	2x 25	2x 25
Farbechtheiten	Änderung der Farbe Anbluten der Begleitgewebe	Änderung der Farbe Anbluten der Begleitgewebe
Lichtechtheit [-]	min. 5	5
Wasserechtheit [-]	min. 4 min. 4	4-5 Bw:4-5 Wo:4-5
Meerwasserechtheit [-]	min. 4 min. 4	4-5 Bw:4-5 Wo:4-5
Waschechtheit 60° [-]	min. 4 min. 4	4-5 Bw:4-5 Wo:4-5
Schweißechtheit [-]	min. 4 min. 4	4-5 Bw:4-5 Wo:4-5
Reibechtheit trocken [-]	min. 3	4-5
Reibechtheit naß [-]	min. 3	4
Lösungsmittlechtheit [-]	min. 3 min. 3	4-5 Bw:4-5 Wo:4-5
Hypochlorit-Bleichechtheit (leicht) [-]	min. 3	3