

Artikel-Nr.:

70395/div.

Fb. 999 Aus. 501

Bezeichnung

Polyamid 6 -Gurt mit Polyesterschuß
in Anlehnung an TL 8305-0281

Fertigmaße

Breite [mm] gemäß DIN EN 1773:

Gewicht [g/m] gemäß Anl. DIN EN 12127:

Dicke [mm] gemäß DIN 65587/4.1.4:

19,0 ± 1,0	25,0 ± 1,0	40,0 ± 1,0	50,0 ± 1,0
16,5 ± 5,0%	21,0 ± 5,0%	33,0 ± 5,0%	42,0 ± 5,0%
1,10 ± 10%			

Fertigungsdaten

Kettfäden Grundkette [Fd] gemäß DIN EN 1049-2:

Kettfäden Bindekette [Fd] gemäß DIN EN 1049-2:

Kettfäden Füllkette [Fd]:

Verhäkelungssystem:

Gewebebindung gemäß DIN 61101-1:

Schußfäden [Fd/10cm] gemäß DIN EN 1049-2:

Garnfeinheit Grundkette [tex] gemäß DIN EN 2060:

Garnfeinheit Bindekette [tex] gemäß DIN EN 2060:

Garnfeinheit Füllkette [tex]:

Garnfeinheit Schuß [tex] gemäß DIN EN 2060:

Ausrüstung:

Farbe:

95	123	195	247
22	29	47	60
-	-	-	-
System 3 oder 5			
L1/1 hohl + Bdg. 2/2			
160 ± 5,0			
94			
94			
-			
2 x 55			
fixiert (501)			
spinnsschwarz (999)			

Technische Daten

Festigkeit [N] gemäß Anl. DIN EN 13934-1:

Dehnung bei Bruch [%] gemäß Anl. DIN EN 13934-1:

pH-Wert gemäß Anl. DIN 54276:

Maßänderung Waschen 40°C

gemäß DIN EN ISO 5077 / ISO 6330: [%]:

min. 6.000	min. 8.000	min.11.000	mind. 16.000
ca. 30			
4,8 - 7,5			
ca. 7			

Oberflächenbeflammung in Anl. DIN EN ISO 15025 Verfahren A

Beflammungszeit [s]:

Nachbrennzeit [s]:

10
max. 2

Farbechtheiten

Lichtechtheit gemäß DIN EN ISO 105-B02:

Wasserechtheit gemäß DIN EN ISO 105-E01:

Meerwasserechtheit gemäß DIN EN ISO 105-E02:

Waschechtheit 60°C gemäß DIN EN 105-C10 :

Schweißechtheit sauer gemäß DIN EN ISO 105-E04:

Schweißechtheit alkalisch gemäß DIN EN ISO 105-E04:

Reibechtheit trocken gemäß DIN EN ISO 105-X12:

Reibechtheit naß gemäß DIN EN ISO 105-X12:

Lösungsmittlechtheit Benzin gemäß DIN EN ISO 105-X05:

Lösungsmittlechtheit Perchlorethylen gemäß DIN EN ISO 105-X05:

Hypochorit-Bleichechtheit gemäß DIN 54034:

Änderung der Farbe	Anbluten des Begleitgewebes
min. 5	-
min. 4	min. 4
min. 4	min. 4
min. 4	min. 4
min. 4	min. 4
min. 4	min. 4
-	min. 3
-	min. 3
min. 3	min. 3
min. 3	min. 3
min. 3	-

Datum: 26.07.2016

Ausgabe: 2

Art.-Nr. 70395/div.