

ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1 NACH EN 10204

Nr.: 245055

Seite 1

Datum 19.12.16

Besteller: Georg Scharf GmbH, Donaustrasse 58, D-72336 Balingen
Kunden-Nr.: 23184 Kunden-Art.-Nr.:
Prüfungsgut: 80079/25,00 mm Fb 000 Auftragsnr.: 2016-11182
Vorschrift: DIN EN 12195-2, Pkt. 6.3 Lieferschein-Nr.: 1645110
Prüfer: Orhan Liefermenge: 1,593 mtr.
Prüfpartie: 28531/01 Lieferdatum: 19.12.16
Bemerkung:

Prüfung [Einheit]	Sollwert	Istwert
Material [-]	PES	PES
Breite [mm]		25,5
Dicke [mm]		1,62
Gewicht [g/m]		30,17
Schußdichte [Fd/cm]		5,5
	Bruchkraft 3LC Dehnung bei Zurrkraft LC	Bruchkraft 3LC Dehnung bei Zurrkraft LC
Mindestbruchkraft mit Dehnung bei LC [daN / %]	min. 1.500 max. 7	1798,5 4,8 1816,3 5,0 1814,5 5,0

Die gelieferte Ware ist entsprechend den Forderungen der oben genannten Vorschrift gefertigt.
Die von unserem Labor ermittelten und hiermit bestätigten Prüfwerte wurden bei uns EDV- gespeichert.
Eine Unterschrift ist daher nicht erforderlich.

Gütersloh, 19.12.16
Güth & Wolf GmbH