

Informationen zur Anwendung von selbstklebenden Klettverschlüssen der Marke VELCRO®

Durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten, ständig neu entwickelte Grundmaterialien mit unterschiedlichen Beschaffenheiten und verschiedener Arbeitstechniken müssen wir auf vollständigen Haftungsausschluss beim Verarbeiten selbstklebender Produkte hinweisen. Überzeugen Sie sich vor Arbeitsbeginn gründlich von der Eignung durch Eigenversuche. Das Risiko liegt hier ausnahmslos im Anwenderbereich!

Der Standardkleber für die selbstklebende Version ist PS 18 – Acryl-Polymer auf Wasserbasis.

Hochwärmebeständigkeit bis ca. 120 °C. Geeignet für gewöhnliche Einsatzzwecke.

Ausnahme Polypropylen und andere nicht polare Materialien. Nicht geeignet für den Einsatz im freien Witterungsbereich oder in Feuchträumen, auch nicht mit anderen Klebern.

Verarbeitungs-Hinweis:

Der Untergrund muss fett- und staubfrei sein. Wir empfehlen Vorbehandlung mit Isopropanol (70-prozentigem Reinigungsalkohol) oder Spiritus. Verbindungszeit mind. 1 Stunde bei Raumtemperatur. Band erst 24 Stunden nach Anbringung belasten (Abbindezeit).

